

Technische specificaties		Pro		Trade		Pro MR	
Kenmerk	Norm	13-25 mm	6-12 mm	12-25 mm	9-12 mm	13-19 mm	20-30 mm
Vochtgehalte	EN322	5-11	5-11	5-11	5-11	5-11	5-11
Toleranties op afmetingen							
- dikte	EN324-1	± 0.3	± 0.3	± 0.3	± 0.3	± 0.3	± 0.3
- lengte en breedte	EN324-1	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5
Toleranties op rechteid							
- van randen	EN324-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
- van hoeken	EN324-2	2	2	2	2	2	2
Buigsterkte	EN310	20	23	20	20	20	24
Treksterkte loodrecht op het vlak	EN319	0.45	0.65	0.45	0.45	0.45	0.75
Elasticiteitsmodus	EN310	2500	2700	2200	2500	2500	2700
Zwelling / 24u	EN310	12	11	8	7	12	12
Treksterkte na cyclus	EN321	n/a	n/a	n/a	n/a	0.25	0.15
Zwelling na cyclus	EN321	n/a	n/a	n/a	n/a	15	15
Formaldehyde-uitstoot (perforatorwaarde EN120)	EN13986	klasse E1 (<= 8mg)	klasse E1 (<= 8mg)	klasse E1 (<= 8mg)	klasse E1 (<= 8mg)	klasse E1 (<= 8mg)	klasse E1 (<= 8mg)
Brandklasse	EN13501-1	D	D	D	D	D	D
Rookklasse	EN13501-1	s2	s2	s2	s2	s2	s2
Thermische isolatie: warmtegeleidingscoëfficiënt λ	EN13986	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13

Caberwood MDF®

## Investeren in het milieu

Norbord is toegewijd aan zowel zijn klanten als het milieu. Daarom is al ons hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Onze Europese fabrieken produceren volgens de standaarden van de Forest Stewardship Council. Hierdoor beschikken al onze MDF- en spaanproducten standaard over het FSC-keurmerk.

Sinds 1995 investeert Norbord op grote schaal in milieuvriendelijke technologieën, zoals luchtzuiveringsinstallaties en recycling-installaties. Maar liefst 50% van de energie die we verbruiken is afkomstig van onze eigen Norbord Biomassacentrale.

Door behoud en hergebruik beschermen we het milieu en houden we gelijktijdig onze kosten laag. De consument op zijn beurt profiteert van een duurzaam en kwalitatief product met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Al onze productiefaciliteiten zijn ISO 14001-gecertificeerd.



The mark of responsible forestry

P = Pro  
PMR = Pro MR  
T = Trade  
TMR = Trade MR

### Afmetingen (mm)

Dikte	1220 x 2440	1220 x 3050	1220 x 3660	1830 x 2440
6	P / PMR	P	-	-
9	P / PMR	P / PMR	-	-
10	P	-	-	-
12	P / PMR / T / TMR	P / PMR / T / TMR	-	-
15	P / PMR / T / TMR	P / PMR / T / TMR	P	-
16	P / T	-	-	-
18	P / PMR / T / TMR	P / PMR / T / TMR	P	P / T
19	P	-	-	-
22	P / PMR / T / TMR	P / PMR / T / TMR	P	-
25	P / PMR / T / TMR	P / PMR / T / TMR	P	P
30	P / PMR	P / PMR	P	P
36	P	P	-	-
38	P	P	-	-



# WOOD YOU USE

SterlingOSB-Zero® Caberwood MDF® SterlingOSB® Caberboard® SPAAN

www.norbord.eu

Norbord®

Norbord N.V.  
Eikelaarstraat 33  
3600 Genk (België)  
T. +32 (0)89 50 03 00  
F. +32 (0)89 35 95 38

NL.MDF.080.V05/2014



Caberwood MDF®

www.norbord.eu



**Norbord®** make it better

## Pro



De nummer één keus van professionals.

Caberwood Pro is breed toepasbaar en wordt dan ook veelvuldig gebruikt in de afbouw, meubelindustrie en interieurbouw. Professionals waarderen de plaat om zijn uniforme en hoge kwaliteit, hanteerbaarheid en geschiktheid voor diverse machinale en handmatige bewerkingen, en afwerkingsmogelijkheden.



## Trade



Ideaal voor toepassingen waar een lager gewicht een vereiste is.

Het veelzijdige Caberwood Trade is geschikt voor algemene toepassingen en kan in principe worden gebruikt voor dezelfde doeleinden als Caberwood Pro. Met eenzelfde hoge kwaliteit als Caberwood Pro, is Caberwood Trade bijzonder geschikt voor lichtgewichtconstructies en daardoor geliefd bij winkelinrichters, standbouwers en caravanbouwers.



## Trade MR en Pro MR



Vochtwerende platen voor gebruik in onder andere keukens en badkamers.

Caberwood Pro MR en Trade MR, de vochtwerende varianten van Caberwood Pro en Trade, zijn speciaal ontworpen voor interieuroppervlakken in omgevingen die zo nu en dan aan vocht worden blootgesteld, zoals keukens- en badkamermeubilair, maar ook vensterbanken en sierlijsten in keukens en badkamers. Caberwood Pro MR en Trade MR kunnen in principe worden gebruikt voor dezelfde doeleinden, waarbij de laatste bijzonder geschikt is voor lichtgewichtconstructies.